

平成 21 年 6 月 1 日

## No.8800 仕様書

主成分 エポキシ・メラミン樹脂

不揮発分 28.0±1.0%

粘度(F.C.No.4/25℃) 38±6 秒

焼付条件 (標準) 180℃×10 秒

塗布量 1~3 g/m<sup>2</sup>

塗装材質 アルミ箔

シンナー No.8800 溶剤

消防法 危険物第 4 類第 1 石油類

### 特徴

内分泌攪乱物質 (環境ホルモン) として問題視されているビス - フェノール A を含まず、乾燥時あるいは乾燥後の塗膜から放散するホルマリン濃度が非常に低い食品用途等に最適な塗料です。

塗膜は非常に柔軟で、耐熱水性 (耐レトルト性) に優れ、耐溶剤性も有しております。

優れたレトルト耐性及び低ホルマリン濃度であることを生かして食品関係に使用されている他、ラミネート剤のアンダーコート剤としても使用されています。

## タナカケミカル株式会社

本 社 : 〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号 TEL:(06)6459-1525 FAX:(06)6459-1526

東京支店 : 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 TEL:(048)647-7736 FAX:(048)647-7738  
グリーンビラ 301 号

第一工場 : 〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号 TEL:(072)832-1221 FAX:(072)834-1746

第二工場 : 〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号 TEL:(072)829-6858 FAX:(072)829-6859

