

平成 21 年 6 月 1 日

No.952H 仕様書

| | |
|------------------|--|
| 主成分 | エポキシ・メラミン樹脂 |
| 不揮発分 | 31.5±1.0% |
| 粘度(F.C.No.4/25℃) | 14±2 秒 |
| 焼付条件 (標準) | 180℃×10 秒 |
| 塗布量 | 1.0~1.5 g/m ² |
| シンナー | No.952 溶剤 |
| 塗装材質 | アルミ箔 |
| 消防法 | 危険物第 4 類第 1 石油類 |
| 特徴 | アルミ箔用コート剤。 内分泌攪乱物質 (環境ホルモン) として問題視されているビス - フェノール A を含んでおりません。 強耐溶剤性、強耐熱性、耐過酸化水素性に優れております。 |

タナカケミカル株式会社

| | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|
| 本 社 : | 〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号 | TEL:(06)6459-1525 | FAX:(06)6459-1526 |
| 東京支店 : | 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 グリーンピラ 301 号 | TEL:(048)647-7736 | FAX:(048)647-7738 |
| 第一工場 : | 〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号 | TEL:(072)832-1221 | FAX:(072)834-1746 |
| 第二工場 : | 〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号 | TEL:(072)829-6858 | FAX:(072)829-6859 |

