

平成 21 年 6 月 1 日

## AON302T-100 仕様書

主成分	変性エポキシ・フェノール樹脂
不揮発分	33.0±1.0%
粘度(F.C.No.4/25°C)	70±10 秒
焼付条件 (標準)	230°C×10 分間
塗布量	5~10g/m <sup>2</sup>
塗装材質	アルミチューブ、エアゾール缶
シンナー	AON 溶剤
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
特徴	<p>内面塗料に必要とされる可撓性・流転性を向上させる第三の成分が、主成分樹脂に重縮合され、且つアルミに密着性し、加工性を付与する変性処理を施しております。</p> <p>従って、作業適性の極めて優れた、耐内容物ブリード性・耐薬品性の優秀な内面塗料です。</p> <p>AON302T-100 シリーズのスタンダード品。</p>

### タナカケミカル株式会社

本 社 : 〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号 TEL:(06)6459-1525 FAX:(06)6459-1526  
東京支店 : 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 TEL:(048)647-7736 FAX:(048)647-7738  
グリーンビラ 301 号  
第一工場 : 〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号 TEL:(072)832-1221 FAX:(072)834-1746  
第二工場 : 〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号 TEL:(072)829-6858 FAX:(072)829-6859

