

平成 21 年 6 月 1 日

AV-1000 仕様書

主成分	塩化ビニル・ポリエステル樹脂
不揮発分	29.0±1.0%
粘度(F.C.No.4/25℃)	65±15 秒
焼付条件 (標準)	180℃×10 秒
塗布量	3~5 g/m ²
塗装材質	アルミ箔
シンナー	トルエン、MEK、酢酸エチル
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
特徴	PTP 包装 塩ビ系ヒートシール剤。 低温シール性タイプ。

タナカケミカル株式会社

本 社 :	〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号	TEL:(06)6459-1525	FAX:(06)6459-1526
東京支店 :	〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 グリーンビラ 301 号	TEL:(048)647-7736	FAX:(048)647-7738
第一工場 :	〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号	TEL:(072)832-1221	FAX:(072)834-1746
第二工場 :	〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号	TEL:(072)829-6858	FAX:(072)829-6859

