

2009年6月4日

ホットメルト H-118改 仕様書

主成分	合成ワックス/エチレン酢ビ共重合体
不揮発分	100%
軟化点・融点	98℃・100℃
粘度	160℃ : 3600cps 180℃ : 2300 cps 200℃ : 1600 cps
塗布量	20g/m ²
塗装材質	アルミ箔
消防法	該当せず
特徴	ホットタック性、難接着基材へのシール強度性

タナカケミカル株式会社

本社 : 〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号 TEL:(06)6459-1525 FAX:(06)6459-1526
東京支店 : 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 TEL:(048)647-7736 FAX:(048)647-7738
グリーンビラ 301 号
第一工場 : 〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号 TEL:(072)832-1221 FAX:(072)834-1746
第二工場 : 〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号 TEL:(072)829-6858 FAX:(072)829-6859

