

(改) コーテックスグロス

(改) コーテックスグロスは、金属標識・塗装屋外看板・プラスチック板等に印刷をする作業適性の優れたスクリーン印刷インキです。

◆インキのタイプ◆

酸化重合型

◆特長◆

- ・酸化重合インキである為、常温乾燥・強制乾燥兼用型です。
- ・平滑性のある高光沢仕上がりとなり、耐候性に優れています。
- ・低臭性です。

◆乾燥条件◆

指触乾燥 120分 (25℃)

常温乾燥 約24～36時間 (25℃)

強制乾燥 約100℃×20～30分

◆使用溶剤◆

(改) コーテックスグロス溶剤 (標準・速乾・遅乾)

◆版洗浄◆

印刷後の洗浄には、版フキ溶剤を御使用下さい。

◆注意事項◆

- ・(改) コーテックスグロスは、酸化重合型インキですので、空気に長時間触れていますと、表面に皮膜が出来る場合があります。
- ・高温・長時間の保管には、注意が必要です。

※記載されているデータは、弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。
御使用前には必ず、御社にて確認試験を行って下さい。



タナカケミカル株式会社

TEL.06(6459)1525
FAX.06(6459)1526

URL : <http://www.tanaka-chemical.co.jp/> e-mail : office@tanaka-chemical.co.jp

代理店

S
C
R
E
E
N

I
N
K