

■ PRODUCT INFORMATION ■

NEO PP-X

未処理 PP 樹脂製品用スクリーン印刷インキ Neo PP-X は、数々の特長のある性能を持っている優れたインキです。

◆特 性◆

- ・印刷作業性が優れています。
- ・PP 合成紙、製品への密着性に優れ、且つ摩擦性も優れています。
- ・重ね刷り印刷、又写真製版印刷が出来ます。
- ・印刷皮膜が強靱ですから、成型の時、割れをおこしません。
- ・静電防止処理をしております。
- ・長期間、保管が出来ます。(常温で約6ヵ月)

◆型 式◆

一液蒸発乾燥型 (常温で 15 ~ 30 分)	
溶 剤	PP-X 溶 剤
	PP-X 遅乾性溶剤

用 途 : 未処理又は未処理 PP 成型品 K ボード

◆耐光性◆

カラー	耐光性	カラー	耐光性
NO.200 マゼンタ	A	NO.80 草	B
NO.190 牡丹	A	NO.75 黄緑	B
NO.170 ローズ	B	NO.600 浅葱	A
NO.60 赤	B	NO.800 藍	A
NO.51 深紅	B	NO.850 藍	A
NO.70 赤	B	NO.900 紺藍	A
NO.320 金赤	C	NO.1000 群青	B
NO.515 オレンジ	C	NO.1100 群青	A
NO.550 赤黄	C	NO.180 紫	A
NO.500 中黄	B	NO.400 茶	B
NO.510 レモンイエロー	B	黒	A
NO.25 緑	A	白	A

◎耐光性判定基準 フェードメーター照射

A : 1000 時間合格

B : 700 時間合格

C : 500 時間合格

※記載されているデータは、弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。
御使用前には必ず、御社にて確認試験を行って下さい。



タナカケミカル株式会社

TEL.06(6459)1525
FAX.06(6459)1526

URL : <http://www.tanaka-chemical.co.jp/> e-mail : office@tanaka-chemical.co.jp

代理店

SCREEN INK