

2009年6月4日

PD-3650D ホワイトコーティング 仕様書

主成分	ポリエステル／アミノ樹脂
不揮発分	66±2%
粘度(F.C.No.4／25℃)	110±10 秒
焼付条件 (標準)	160±5℃×10 分
塗布量	150～180mg/cm ² (Dry)
塗装材質	処理鋼板、ブリキ板
シンナー	P-4003 溶剤
消防法	危険物第4類第2石油類
特徴	ガロン缶、美術缶用外面塗料

タナカケミカル株式会社

本 社 : 〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号 TEL:(06)6459-1525 FAX:(06)6459-1526
東京支店 : 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 TEL:(048)647-7736 FAX:(048)647-7738
グリーンビル 301 号
第一工場 : 〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号 TEL:(072)832-1221 FAX:(072)834-1746
第二工場 : 〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号 TEL:(072)829-6858 FAX:(072)829-6859

