

2009年11月17日

PD-820 ホワイトコーチング 仕様書

主成分	ポリエステル／アミノ樹脂
不揮発分	74±2%
粘度(F.C.No.4/25℃)	290±10 秒
焼付条件 (標準)	160±5℃×5 分
塗布量	260～280mg/cm ² (Dry)
塗装材質	アルミチューブ
シンナー	P-4003 溶剤
消防法	危険物第4類第2石油類
特徴	アルミチューブ用外面塗料

タナカケミカル株式会社

本 社 : 〒553-0006 大阪市福島区吉野1丁目10番13号 TEL:(06)6459-1525 FAX:(06)6459-1526
東京支店 : 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1丁目63-1 TEL:(048)647-7736 FAX:(048)647-7738
グリーンビル 301号
第一工場 : 〒572-0087 寝屋川市木屋町2番7号 TEL:(072)832-1221 FAX:(072)834-1746
第二工場 : 〒572-0075 寝屋川市葛原1丁目35番2号 TEL:(072)829-6858 FAX:(072)829-6859

