

平成 21 年 6 月 1 日

## タナカボンド 2600A・2600B 仕様書

	タナカボンド 2600A	タナカボンド 2600B
主成分	ポリエステルポリオール	ポリイソシアネート
不揮発分	40±1%	34±1%
配合比	1 : 1	
焼付条件 (標準)	100~150℃・3分以上	
シンナー	タナカボンド 2600 シンナー	
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類	
特徴	ペール缶用補修剤。耐水性良好。 可使用時間 10 時間 タックフリー 15~20 分	

### タナカケミカル株式会社

本 社 : 〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号 TEL:(06)6459-1525 FAX:(06)6459-1526  
東京支店 : 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 TEL:(048)647-7736 FAX:(048)647-7738  
グリーンビラ 301 号  
第一工場 : 〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号 TEL:(072)832-1221 FAX:(072)834-1746  
第二工場 : 〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号 TEL:(072)829-6858 FAX:(072)829-6859

