

平成 21 年 6 月 1 日

タナカボンド 3500A・3500B 仕様書

	タナカボンド 3500A	タナカボンド 3500B
主成分	アクリルポリオール	ポリイソシアネート
不揮発分	50±1%	45±1%
粘度	70±10 秒	14±2 秒
配合比	5 : 4	
焼付条件 (標準)	100~150℃・3 分以上	
シンナー	タナカボンド 3500 溶剤	
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類	
特徴	ペール缶用補修剤。防食性良好。 可使用時間 10 時間 タックフリー 15~20 分	

タナカケミカル株式会社

本 社 : 〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号 TEL:(06)6459-1525 FAX:(06)6459-1526
東京支店 : 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 TEL:(048)647-7736 FAX:(048)647-7738
グリーンビラ 301 号
第一工場 : 〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号 TEL:(072)832-1221 FAX:(072)834-1746
第二工場 : 〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号 TEL:(072)829-6858 FAX:(072)829-6859

