

平成 21 年 6 月 1 日

タナカボンド 800A・800B 仕様書

	タナカボンド 800A	タナカボンド 800B
主成分	エポキシ樹脂	ポリアミドアミン
不揮発分	75 ± 1%	52 ± 1%
粘度	600~800mPa・s	500~2000 mPa・s
配合比	1 : 2	
シンナー	タナカボンド 800 シンナー	
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類	
特徴	ペール缶用補修剤。速硬化性、防食性に優れる。	

タナカケミカル株式会社

本 社 : 〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号 TEL:(06)6459-1525 FAX:(06)6459-1526
東京支店 : 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 TEL:(048)647-7736 FAX:(048)647-7738
グリーンビラ 301 号
第一工場 : 〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号 TEL:(072)832-1221 FAX:(072)834-1746
第二工場 : 〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号 TEL:(072)829-6858 FAX:(072)829-6859

