

■ PRODUCT INFORMATION ■

タナバインダーNo.6

タナバインダーNo.6は、特殊なo/w型の顔料捺染剤で従来の顔料捺染剤にない多くの特徴を備えた新しいタイプの顔料捺染剤です。

◆特 長◆

- シャープな絵際が得られる。
- 均染性の優れたプリントが可能。
- 鮮明にして濃度の高い印捺布が得られる。
- 熱処理（130℃×3分）を行うことにより優れた摩擦堅牢度が得られる。
（特にポリエステル100%、ポリエステルと綿の混紡布に対して優れた結果を発揮）
- 捺染性は極めて良好、スクリーン捺染の場合目詰まり等が起こりにくい。

◆使用処方例◆

一般顔料	1	3	5	10
タナバインダーNo.6	99	97	95	90
計	100	100	100	100
一般顔料	1	3	5	10
タナバインダーNo.6	96	94	92	87
フィキサーMR	3	3	3	3
計	100	100	100	100

(工程例)

印捺 ⇒ 予備乾燥 ⇒ 熱処理 130℃×3分
(熱処理は必ず行って下さい。)

注意事項

- フィキサーMRを3%併用することにより、洗濯堅牢度が更に向上します。
- フィキサーMRを併用した印捺後は、ポットライフが短くなりますので印捺液は、その日の内に使用してください。
- 記載されている事項は弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。御使用前に必ず御社にて確認試験を行って下さい。

*使用条件により結果が異なる場合がありますので、貴社にて十分試験の上御使用下さい。



タナカケミカル株式会社

TEL.06(6459)1525
FAX.06(6459)1526

URL : <http://www.tanaka-chemical.co.jp/> e-mail : office@tanaka-chemical.co.jp

代理店

S
C
R
E
E
N

I
N
K