

# AVIENT SPECIALTY INKS

## K2587 INFINITE FX STRETCH BASE

Avient™ Specialty Inks の K2587 INFINITE FX STRETCH BASE は、スパンデックスなどの非常に伸縮性のある生地や、伸縮性が必要な非染色ポリエステル生地用に設計されたプラスチックベースです。下地用または混合用ベースとして、さらに他のゾルインキの伸び性を向上させる添加剤として使用できます。

### 特徴

- ① 生地への密着性、優れた伸縮性、洗濯耐久性があります
- ② 熱に弱い生地や伸縮性のある生地に最適です

### ご使用のヒント

- スクリーン版には耐水性乳剤の使用を避けてください。INFINITE FX STRETCH BASE に使用されている成分と反応し、インキが固まってメッシュ開口部を詰まらせる可能性があります。耐溶剤性の乳剤や、キャピラリーフィルム版は問題なく使用できます。
- 他のプラスチックゾルインキに対して最大 35%の INFINITE FX STRETCH BASE を混合することによって、伸び性を付与することができます。
- INFINITE FX STRETCH BASE を下地用ベースとして使用すると、その上に印刷するインキ層全体の伸びを改善することができます。
- ポリエステル用に配合されたインキにこの製品を混ぜたり、ポリエステルを含む染色された布地にこの製品を印刷したりしないでください。ブリードの原因となります。
- 硬化は時間と温度のプロセスであり、推奨されるインキ硬化温度を維持しながら、コンベア速度を遅くし、乾燥温度を低く設定することが、生地を保護し、ブリードを抑制し、電力消費を抑えるために常に最適となります。

### コンプライアンス

- フタル酸エステル系可塑性剤不使用
- 個々のコンプライアンス認証および適合性声明については、[www.avientspecialtyinks.com/services/compliance-support](http://www.avientspecialtyinks.com/services/compliance-support) にアクセスしてください。(英語)

エコテックス®エコパスポート取得  
OEKO-TEX® ECO PASSPORT  
No.21.0.86185

### 予防措置

※上記の情報は誠意を持って提供されたものであり、顧客の規格や仕様に適合する基材や塗布工程の適合性を確認するためのインキや生地のテストを免除するものではありません。



AVIENT  
SPECIALTY  
INKS

2024/2/28 作成

## PRODUCT INFORMATION




### 推奨条件



#### <生地の種類>

コットン、スパンデックス(ライクラ)



#### <スクリーンメッシュ>

カウント : 86~230 メッシュ/in  
テンション : 25~35N/cm<sup>2</sup>



#### <スキージ>

硬度 : 60/90/60、60~70  
形状 : スクエア (平型)、シャープ  
ストローク: ハードフラッド、中圧  
角度 : 10~15%



#### <乳剤>

2 オーバー2  
オフコンタクト: 2mm 以上  
メッシュ上のエマルジョン: 15-20%



#### <フラッシュ温度、硬化温度>

フラッシュ: 予熱したパレット上で 70°C  
完全硬化: 132~160°C



#### <着色剤>



#### <接着助剤>



#### <保管>

18 ~ 35 °C  
直射日光を避けて保存してください。  
受領後 1 年以内にご使用ください。



#### <版洗浄と後始末>

標準的な版フキ溶剤で洗浄可能です。  
また、使用しなかったインキは産業廃棄物業者に依頼して廃棄して下さい。



#### <健康と安全に関して>

サイト内で SDS を入手できます(英語)  
[www.avient.com/resources/safety-data-sheets](http://www.avient.com/resources/safety-data-sheets)  
もしくは代理店までお問い合わせ下さい。

Avient は、本書に含まれる情報に関して、その正確性、特定の用途への適合性、またはその情報を使用して得られる、または得られる結果について、いかなる種類の表明、保証、保証も行いません。情報の一部は、小規模な装置を使用した実験室での作業から得られたものであり、大規模な装置で得られる、または取得可能な性能や特性の信頼できる指標を提供しない可能性があります。「典型的」として報告される値、または範囲なしで記載される値は、最小値または最大値の特性を示していません。特性範囲と最小/最大仕様については、営業担当者にお問い合わせください。加工条件により、材料特性が情報に記載されている値から変化する可能性があります。Avient は、Avient の製品または情報がお客様のプロセスまたは最終用途に適合することを保証するものではありません。お客様には、ご自身の用途における適合性を判断するために本格的な最終製品の性能テストを実施する責任があり、情報の使用および/または製品の使用または取り扱いから生じるすべてのリスクと責任を負います。AVIENT は、明示または黙示を問わず、本情報または本情報によって反映される製品に関して、商品性および特定目的への適合性の黙示保証を含むがこれに限定されない、いかなる保証も行わない。本書は、特許所有者の許可なく特許発明を実施することを許可、推奨、誘導するものではありません。2023年、アビエント社。



タナカケミカル株式会社

TEL. 06-6459-1525  
FAX. 06-6459-1526

[www.tanaka-chemical.co.jp](http://www.tanaka-chemical.co.jp)  
[office@tanaka-chemical.co.jp](mailto:office@tanaka-chemical.co.jp)